

Boletim Técnico

PINTURA EMBORRACHADA



VERSÃO 12.2023

SOBRE O PRODUTO

Trata-se de um produto de alto desempenho formulado a partir de resinas acrílicas e elastoméricas, especialmente criado para impermeabilização e proteção de superfícies. É uma excelente alternativa para selar, pintar, impermeabilizar, eliminar fissuras (< 0,3mm) e microfissuras (< 0,05mm) e auxilia no combate de fungos. Sua fórmula com polímeros elastoméricos acompanha a movimentação do substrato protegendo as paredes contra microfissuras/fissuras e ao desgaste provocado por batidas de chuva proporcionando uma durabilidade muito maior que as tintas convencionais.

INFORMAÇÕES

ACABAMENTOS: Fosco

CORES: Conforme catálogo

VALIDADE: 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

EMBALAGEM: Balde e Lata 18L

Galão Plástico 3,6L

CLASSIFICAÇÃO:

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.16

COMPOSIÇÃO

Água, resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico e elastomérico, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, coalescentes, preservantes e aditivos.

INDICAÇÕES DE USO

Uso Externo.

Paredes diversas como reboco, concreto, fibrocimento/placa cimentícia, massa acrílica ou revestimentos texturizados.

(Para outras superfícies consultar departamento técnico).

Atenção

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, ENCERADAS, VITRIFICADAS OU NÃO POROSAS.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS

Pintura Emborrachada Impermeabilizante Hydronorth, depois de aplicada diretamente sobre a superfície desejada, forma uma membrana elástica de excelente desempenho que, além de proporcionar ótimo acabamento, diminui a absorção de água, protege as paredes contra batida de chuva mantendo o aspecto da pintura nova por mais tempo. Está disponível em várias cores, além da cor Branca que pode contribuir para a diminuição* da temperatura da superfície pintada.

*Especificamente para a cor Branca, os benefícios relacionados à redução de temperatura interna (sensação térmica) variam de 1°C até 5°C em locais onde a temperatura ambiente varia de 20 a 35°C.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245; 2011.

a superfície deve estar limpa, seca, isenta de brilho e pó, sem poeira, poluição, gordura/graxa, óleo e demais sujidades ou umidade que possam prejudicar a aderência do produto.

Para aplicações sobre superfícies de reboco, caiação, repintura com problemas -

lixe e elimine as partes soltas e em seguida aplique Fundo Preparador de Paredes Hydronorth. As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com a Massa Acrílica para Paredes Hydronorth.

Caso a superfície seja de concreto novo - aguarde a cura total por 30 dias antes de pintar. **Manchas de gordura ou graxa** - devem ser eliminadas com solução feita 1:1 com água limpa e detergente ou, desengraxante/desengordurante, em seguida enxaguar e aguardar a secagem total. **Partes mofadas** - devem ser eliminadas lavando a superfície com uma solução de água sanitária e água potável 1:1, deixar agir por cerca de 30 minutos no mínimo, enxaguar bem e aguardar secagem total. **Imperfeições profundas do reboco/cimentado** - devem ser corrigidas adequadamente e aguardar cura de 30 dias quando houver reparos com argamassa. **Para repintura** - deve ser feito todos os reparos e preparações pertinentes ao substrato a ser pintado, eliminando quaisquer espécie de brilho, partes soltas e demais imperfeições. **Fissuras acima de 0,3mm e trincas** - devem ser tratadas previamente à pintura, realizando sua abertura e preenchimento com selante apropriado.

Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.

IMPORTANTE

- Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.
- A cartela de cor deve ser utilizada apenas como referência orientativa. Suas cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor da tinta aplicada no substrato real. A luz natural ou artificial, bem como o brilho do acabamento da tinta, interfere na cor. Desta forma, as cores podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho/acabamento de cada produto.

SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo. Durante a aplicação sempre mexa o produto para que esteja homogeneizado e evite manchas no acabamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



DILUIÇÃO

Com água limpa.

Até 10% em todas as demãos.

Em substratos novos, nunca pintados, pode ser diluído com 20% a primeira demão.



FERRAMENTAS

Rolo de lã, Trincha, Pincel ou Airless.



DEMÃOS

Recomendamos a aplicação de 4 demãos.

Dependendo das condições e tipo da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.



SECAGEM

Ao toque: 30 minutos

Entre demãos: 4 horas

Final: 120 horas

Cura total: 7 dias



RENDIMENTO

Galão Plástico 3,6L: até 14m² acabado

Balde/Lata 18L: até 70m² acabado

SOBRE O RENDIMENTO

IMPORTANTE: O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador.

Normalmente as demãos indicadas do produto são suficientes, contudo dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies, pode haver variações.

USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FISPQ do produto que poderá ser obtida em nosso site:

www.hydrnorth.com.br ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato imediatamente com o Disque-Intoxicação, através do telefone 0800 722 6001.

Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea utilizando-se pano branco limpo de preferência em algodão ou esponja macia e solução de água e detergente

líquido neutro. Após a limpeza, fazer o enxague com água limpa. Para manchas mais agressivas que não sejam removidas com o procedimento anterior, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para pintura acabada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

Algumas cores intensas aplicadas em ambientes externos, que em composição utilizam pigmentos, vermelho, amarelo, magenta, laranja e azul, poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando exposta ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: www.hydrnorth.com.br ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site.

Fabricado por HYDRONORTH S/A

CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR

Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

INDÚSTRIA BRASILEIRA

