

**PRODUTO:** TINTA ACRÍLICA PREMIUM NOVOPISO HYDRONORTH**ACABAMENTO:** Fosco**CORES:** Conforme catálogo**EMBALAGEM:** Lata metálica 18 litros – Galão 3,6 litros – Lata 0,9 litros

### O que é a Tinta Acrílica Premium Novopiso Hydronorth?

Novopiso Premium Hydronorth é uma tinta de alta qualidade, formulada especialmente para pintura, proteção e embelezamento de pisos. Sua Formula 3 vezes mais resistente que a versão anterior, proporciona alto poder de aderência nos mais diversos tipos de substratos elevando a durabilidade da pintura. O ótimo rendimento e sua excelente resistência a limpeza são outras características que faz do Novopiso a melhor opção em tintas para piso.

### Indicação

Indicado para aplicação em pisos porosos em geral em áreas internas e externas tais como; cimentados, quadras esportivas, calçadas, estacionamentos, pátios de escolas, entre outros. (Para outras superfícies consultar departamento técnico).

### Atenção

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU NÃO POROSAS. (ENTENDA-SE TAMBÉM APÓS VÁRIAS REPINTURAS).

### Sobre o ambiente

Não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40°C ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evite pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

### Preparação do Produto

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que o produto se torne homogêneo.

Diluição (com água limpa)	Rendimento
Superfícies não seladas: 1ª demão diluir a 40%, as demais demãos de 10% a 20%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as demãos de 10% a 20%.	Fosco Lata (18 L): mínimo de 70m <sup>2</sup> acabado Galão (3,6 L): mínimo de 14m <sup>2</sup> acabado Lata (0,9 L): mínimo de 3,5 m <sup>2</sup> acabado

<p><b>Demãos:</b> Recomendamos a aplicação de 2 a 3 camadas (demãos).</p>	<p><b>Secagem</b> Ao toque: 1 hora - Entre demãos: 2 horas Trafego de pessoas: 12 horas – trafego de automóveis: 48 horas - Cura total: 72 horas</p>
<p><b>Ferramentas:</b> Rolo de lã, pincel ou trincha.</p> <p>Aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador. Normalmente 2 a 3 demãos do produto são suficientes, contudo dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies pode ser necessário a aplicação de mais demãos.</p>	

### Preparação da Superfície

De acordo com NORMA NBR 13.245) A superfície deve estar limpa e lixada, isenta de brilho, pó, graxa, óleo e/ou umidade.

Para aplicações sobre piso com problemas, com concreto fraco ou pulverulentos, desgastado/desagregando ou repintura com problemas, elimine todas as partes soltas, refaça se necessário, aguarde a cura do concreto ou reparo por 30 dias, limpe e em seguida faça a aplicação.

Caso a superfície seja de concreto novo, aguarde a cura total por 30 dias antes de pintar. Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com solução de água e detergente ou desengraxante/desengordurante, em seguida, enxaguar e aguardar a secagem. Em pisos impregnados de cera, lixe e remova a cera antes da pintura. Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com solução de água e água sanitária em partes iguais, enxaguar em seguida e aguardar secagem. Imperfeições profundas do piso devem ser corrigidas com argamassa de cimento: areia média, traço 1:3 (aguardar cura por 30 dias). Repintura: Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa adequada de acordo com a rusticidade da superfície. Não aplicar sobre produtos base solvente.

**Atenção:** Em superfícies de concreto queimado/polido o produto devido à falta de porosidade não apresenta boa aderência, aconselha-se o lixamento previamente a aplicação. Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.

### Uso local

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

### Composição

Emulsão acrílica estirenada, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos, dispersantes, conservantes e dióxido de titânio.

**Este produto segue a classificação conforme Norma ABNT: NBR 11702 Tipo 4.5.14.**

### Importante

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

**ATENÇÃO:** Se houver exposição à chuva leves ou sereno antes de completar a cura total da pintura alguns produtos podem apresentar leve manchamento (principalmente cores escuras), para resolver o problema orientamos molhar toda a superfície com água limpa tão logo tenha acontecido o manchamento a fim de igualar a cor, aguardar secagem.

A cartela de cor deve ser utilizada apenas como referência, suas cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor aplicada no substrato. A luz natural ou artificial e também o brilho do acabamento da tinta interferem na cor, assim as cores podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho / acabamento de cada produto.

## Armazenamento

Local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente. Para maiores informações consulte a FISPQ.

## Validade

36 meses

## Limpeza e Conservação

Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea se possível em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (de preferência em algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após limpeza fazer o enxague com água limpa.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

## Precauções

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo esta embalagem ou entre em contato com o CEATOX, centro de assistência toxicológica, através do telefone **0800 148 110**. Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

## Termo de garantia

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para 01 camadas/demãos, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente duas camadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, haverá a necessidade de um número maior de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, *consulte o nosso site: [www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 33 03) para maiores informações. A FISPQ do produto poderá ser obtida em nosso site.*

### ***DIVISÃO DE TINTAS***

*Fabricado e distribuído por: **HYDRONORTH S/A** - CNPJ: 01.618.551/0002-67 Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 Cambé/PR - Brasil Reg. no INPI Nº 813.538.327 - Reg. CRQ 02003 – 9ª Região PR.*

*Químico Responsável: Osmar Domingos Batista Caliman – CRQ: 09101506*

***INDUSTRIA BRASILEIRA***