



## **SOBRE O PRODUTO**

Tinta acrílica de alta qualidade, formulada especialmente para pintura, proteção e embelezamento de pisos. Sua fórmula proporciona alto poder de aderência em diversos tipos de substratos, elevando a durabilidade da pintura. O ótimo rendimento e sua excelente resistência a limpeza são outras características que fazem do Novopiso a melhor opção em tintas para piso.

## **INFORMAÇÕES**

**ACABAMENTOS:** Fosco

**CORES:** Conforme catálogo.

**VALIDADE:** 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

**EMBALAGEM:** Lata e Balde plástico 18L,  
Galão Plástico 3,6L e 900ml

**CLASSIFICAÇÃO:**

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.14

## **COMPOSIÇÃO**

Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, tensoativos, espessantes, bactericida e fungicida.

## **INDICAÇÕES DE USO**

Indicado para aplicação em pisos porosos em geral em áreas internas e externas tais como: cimentados, quadras esportivas, calçadas, estacionamentos, pátios de escolas, entre outros. (Para outras superfícies consultar departamento técnico).

**Atenção**

**ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS E ENCERADAS OU NÃO POROSAS.**

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245:2011.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

**Para aplicações sobre piso com problemas, com concreto fraco ou pulverulentos, desgastado/desagregando ou repintura com problemas** - elimine todas as partes soltas, refaça se necessário, aguarde a cura do concreto ou reparo por 30 dias, limpe e em seguida faça a aplicação.

**Caso a superfície seja de concreto novo** - aguarde a cura total por 30 dias antes de pintar.

**Manchas de gordura ou graxa** - devem ser eliminadas com solução de água e detergente ou desengraxante/desengordurante, em seguida, enxaguar e aguardar a secagem.

**Em pisos impregnados de cera** - lixe e remova a cera antes da pintura. Partes mofadas devem ser eliminadas, lavando a superfície com solução de água e água sanitária em partes iguais, enxaguar em seguida e aguardar secagem.

**Imperfeições profundas do piso** - devem ser corrigidas com argamassa de cimento: areia média, traço 1:3 (aguardar cura por 30 dias).

**Repintura** - Eliminar qualquer espécie de brilho, usando lixa adequada de acordo com a rusticidade da superfície. **Não aplicar sobre produtos base solvente.**

**ATENÇÃO:** Em superfícies de concreto queimado/polido o produto devido à falta de porosidade não apresenta boa aderência, aconselha-se o lixamento previamente a aplicação.

**Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.**

## IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

- Se houver respingos de água antes de completar a cura total da pintura ou num prazo de até 15 dias, algumas cores podem apresentar leve manchamento (principalmente as cores escuras), para resolver o problema, orientamos molhar toda a superfície com água limpa tão logo tenha acontecido o manchamento a fim de igualar a cor e aguardar a secagem.

- A cartela de cor deve ser utilizada apenas como referência orientativa. Suas cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor da tinta aplicada no substrato real. A luz natural ou artificial, bem como o brilho do acabamento da tinta, interfere na cor. Desta forma, as cores podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho/acabamento de cada produto.

## SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Após abrir a embalagem, homogeneizar bem o produto com o auxílio de uma espátula ou objeto similar em formato de régua. Durante a aplicação, sempre mexa o produto para que esteja bem homogêneo e evite manchas no acabamento.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



### DILUIÇÃO

**Com água limpa.**

**Superfícies não seladas:** Até 40% na primeira demão.  
10% a 20% nas demais demãos.

**Superfícies seladas e repintura:** 10% a 20% em todas as demãos.



### FERRAMENTAS

Rolo de lã, Pincel, Trincha ou Airless.



### DEMÃOS

Recomendamos a aplicação de 2 a 3 demãos.



### SECAGEM

**Ao toque:** 1 hora

**Entre demãos:** 4 horas

**Tráfego de pessoas:** 48 horas

**Tráfego de automóveis:** 72 horas

**Cura total:** 7 dias



### RENDIMENTO

**Galão 900ml:** até 3,5m<sup>2</sup> acabado (Branco, Amarelo, Laranja e Vermelho B.)

**Galão 900ml:** até 6m<sup>2</sup> acabado (Demais cores)

**Galão 3,6L:** até 14m<sup>2</sup> acabado (Branco, Amarelo, Laranja e Vermelho B.)

**Galão 3,6L:** até 24m<sup>2</sup> acabado (Demais cores)

**Lata 18L:** até 70m<sup>2</sup> acabado (Branco, Amarelo, Laranja e Vermelho Bandeira)

**Lata 18L:** até 120m<sup>2</sup> acabado (Demais cores)

## SOBRE O RENDIMENTO

**IMPORTANTE:** O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador.

Normalmente as demãos indicadas do produto são suficientes, contudo dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies, pode haver variações.

## USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

## TERMO DE GARANTIA

O NovoPiso Hydronorth foi formulado especialmente para proporcionar embelezamento das superfícies, oferecendo um excelente acabamento para pisos em ambientes internos e externos. Utilizando o NovoPiso conforme as informações contidas no rótulo do produto e neste boletim técnico, a Hydronorth garante proteção das superfícies por até 3 anos. Dependendo da superfície ou das condições climáticas, sua pintura pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia.

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante. A não observância dessas indicações pode implicar na perda de garantia do produto.

Ao identificar um possível problema, lembre-se que a garantia não é transferível e não será concedida ao consumidor que não possua uma cópia da nota fiscal emitida em seu nome. A Hydronorth não garante a qualidade de produtos onde a embalagem já foi aberta ou o lacre foi violado, uma vez que, após aberto, o produto está sujeito a contaminações e/ou alterações na sua composição. Dúvidas, consulte departamento técnico ou nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FDS do produto que poderá ser obtida em nosso site: [www.hydronorth.com.br](http://www.hydronorth.com.br) ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

## PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem do produto ou entre em contato imediatamente com o Disque-Intoxicação, através do telefone 0800 722 6001.

**Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto.**

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na superfície pintada), para limpeza periódica da superfície pintada ou para retirada de pequenas manchas, deve-se utilizar apenas água com detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deve ser feita de forma suave e homogênea por toda a área, e o enxague deve ser feito com água limpa. Não devem ser utilizados produtos abrasivos, que podem danificar a pintura, nem pano seco, que pode causar o polimento da superfície (manchas brilhantes). A limpeza com água quente ou vapor pode causar manchas indesejáveis, não sendo recomendada.

Algumas sujidades podem ser de difícil retirada, sendo necessária sua limpeza imediata com esponja macia e detergente neutro para não provocar manchas na pintura e não ser necessária a repintura da superfície.

Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade (canto ou friso).

## OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para pintura acabada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das

condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

Algumas cores intensas aplicadas em ambientes externos, que em composição utilizam pigmentos, vermelho, amarelo, magenta, laranja e azul, poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando exposta ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: [www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

## **DIVISÃO DE TINTAS**

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil

Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

