



## SOBRE O PRODUTO

Trata-se do ORIGINAL revestimento acrílico texturizado de última geração, ideal para projetos decorativos e sofisticados em ambientes internos e externos, que exigem arte, estilo e personalização. Pode ser aplicado em altas espessuras, dispensando assim o uso da massa fina e ainda tem o poder de disfarçar imperfeições da superfície nos acabamentos Riscado e Arte. Graffiato é hidrorrepelente, o que proporciona durabilidade superior à pintura. Sua fórmula possui ótimo rendimento e apresenta proteção contra fungos e bactérias. Os micro-cristais na formulação do Graffiato Riscado e Arte proporcionam um efeito sofisticado, valorizando ainda mais seu acabamento.

## INFORMAÇÕES

**ACABAMENTOS:** Riscado, Arte e Liso

**CORES:** Conforme catálogo

**VALIDADE:** 36 meses

(com a embalagem fechada e sem uso).

**EMBALAGEM:** Balde Plástico 25kg, Saco Valvulado 15Kg\* e Galão Plástico 5kg

**CLASSIFICAÇÃO:**

ABNT NBR 11702 - Tipo 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.3

## COMPOSIÇÃO

Revestimento a base de água, emulsão acrílica estirenada, cargas minerais especiais, preservantes, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, espessantes e hidrorrepelente.

## INDICAÇÕES DE USO

Indicado para decorar ambientes internos e externos\* de alvenaria, reboco, fibrocimento/placa cimentícia, concreto, massa acrílica ou massa corrida.

(Para outras superfícies, consultar departamento técnico).

\*ÁREAS EXTERNAS: Para o acabamento LISO ter correta performance do produto, é expressamente necessária a aplicação de Tinta Acrílica Premium ou Standard (base água) sobre o Graffiato.

### Atenção

**ESTE PRODUTO NÃO PODE SER APLICADO SOBRE PISOS, SUPERFÍCIES ESMALTADAS, VITRIFICADAS, ENCERADAS OU NÃO POROSAS.**

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Conforme Norma ABNT NBR 13245:2011.

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão, umidade ou mofo.

**Se a parede estiver desgastada/desagregando** - raspe ou escoe as partes soltas. Aplique uma demão de HYDRONORTH FUNDO PREPARADOR DE PAREDES. Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de aplicar o produto.

**Para aplicação da Textura Rolada em uma única demão** - aplicar previamente Selador ou Tinta acrílica na mesma cor que será aplicada a Textura, e transferir a quantidade mínima para duas demãos indicada pelo fabricante para efeito de garantia e resistência.

**Para aplicação do Graffiato riscado** - é necessário aplicar previamente tinta acrílica ou selador na mesma tonalidade que será o acabamento.

**Para superfícies que apresentem outras características que não as apresentadas consultar departamento técnico Hydronorth.**

## IMPORTANTE

Faça o planejamento do serviço de pintura que permita respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado a fim de obter o sucesso esperado.

- **ATENÇÃO:** Por se tratar de um revestimento acrílico texturizado formulado com partículas minerais, eventualmente poderão ocorrer diferenças de tonalidade entre os lotes de fabricação que poderão se tornar mais evidentes quando aplicados na mesma parede ou superfície. Isso não é caracterizado como vício do produto. Procure sempre aplicar lotes iguais na mesma parede ou superfície.

- A cartela de cor deve ser utilizada apenas como referência orientativa. Suas cores são aplicadas sobre papel e podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor da tinta aplicada no substrato real. A luz natural ou artificial, bem como o brilho do acabamento da tinta, interfere na cor. Desta forma, as cores podem apresentar diferentes percepções de tonalidade em função do ambiente e da intensidade de brilho/acabamento de cada produto.

## SOBRE O AMBIENTE

Não utilizar este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou acima de 40° ou com umidade relativa do ar acima de 85%. Evitar pintar em dias chuvosos, em superfícies aquecidas pelo sol ou sob ventos fortes.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

Após abrir a embalagem, homogeneizar bem o produto com o auxílio de uma espátula ou objeto similar em formato de régua. Durante a aplicação, sempre mexa o produto para que esteja bem homogêneo e evite manchas no acabamento.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS



### DILUIÇÃO

**Pronto para uso, podendo ser diluído com água limpa.**

#### Efeito Arte

**Desempenadeira:** até 5% em todas as demãos.

**Rolo de textura:** até 20% na primeira demão e até 10% na segunda demão.

#### Efeito Liso

**Desempenadeira:** até 5% em todas as demãos.

**Rolo de textura:** até 10% em todas as demãos.

#### Efeito Riscado

**Ambas as ferramentas:** até 5% na única demão.



### FERRAMENTAS

Desempenadeira de aço ou de acrílico, Espátula, Rolo para texturas e Ferramentas diversas para efeitos especiais.



### DEMÃOS

**Efeito Riscado:** recomendamos 1 demão.

**Efeito Arte e Liso:** recomendamos 2 demãos.



### SECAGEM

**Ao toque:** 1 hora

**Entre demãos:** 6 horas

**Final:** 18 horas

**Cura total:** 7 dias



### RENDIMENTO

#### Efeito Riscado

**Galão 5kg:** até 1,4m<sup>2</sup> acabado

**Saco 15Kg:** até 4,2m<sup>2</sup> acabado

**Balde 25kg:** até 7,1m<sup>2</sup> acabado

#### Efeito Arte e Liso

**Galão 5kg:** até 2,9m<sup>2</sup> acabado

**Saco 15Kg:** até 8,5m<sup>2</sup> acabado

**Balde 25kg:** até 14,3m<sup>2</sup> acabado

## SOBRE O RENDIMENTO

**IMPORTANTE:** O rendimento pode variar de acordo com a rusticidade da superfície, método de aplicação adotado, cor utilizada e experiência do aplicador.

Normalmente as demãos indicadas do produto são suficientes, contudo dependendo da cor utilizada, da cor de fundo existente e das condições das superfícies, pode haver variações.

## USO LOCAL

O ambiente poderá ser utilizado imediatamente após a secagem final da pintura.

## ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local coberto, fresco e ventilado.
- Manter e transportar sempre na posição vertical.
- A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor.
- Não descarte o produto desta embalagem no meio ambiente.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte a FDS do produto que poderá ser obtida em nosso site:

[www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou pela nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

## PRECAUÇÕES

O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Em caso de gravidade procure auxílio médico levando consigo a embalagem do produto ou entre em contato imediatamente com o Disque-Intoxicação, através do telefone 0800 722 6001.

**Para maiores informações consulte a FDS - Ficha de Dados de Segurança do Produto.**

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após a cura total do revestimento (para garantir a maior durabilidade do sistema de pintura, aconselha-se aguardar no mínimo 15 dias antes de promover limpeza na

superfície pintada) a superfície poderá ser limpa de forma suave e homogênea e se possível, em toda a superfície pintada, utilizando-se pano branco limpo (preferência de algodão) ou esponja macia e solução de água e detergente líquido neutro, após a limpeza, fazer o enxague com água limpa. Para manchas mais agressivas que não sejam removíveis utilizando-se pano/esponja macia e água e detergente, deve-se efetuar a pintura de toda a superfície atingida até uma descontinuidade.

## OBSERVAÇÕES

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo, de acordo com as informações contidas no rótulo. O rendimento do produto é para pintura acabada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície. Normalmente as camadas indicadas são suficientes para obter a cobertura desejada, porém, dependendo do tipo de superfície, porosidade, estado e cor de fundo, poderá haver variações no número de camadas. O desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas locais e conhecimento técnico do aplicador. A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

Algumas cores intensas aplicadas em ambientes externos, que em composição utilizam pigmentos, vermelho, amarelo, magenta, laranja e azul, poderão ter perda gradativa da tonalidade, quando exposta ao intemperismo. Este desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, informações adicionais ou dúvidas, consulte o nosso site: [www.hydrnorth.com.br](http://www.hydrnorth.com.br) ou a nossa Central de Atendimento (0800 704 3303).

Para maiores informações, a FDS do produto poderá ser obtida em nosso site.

### DIVISÃO DE TINTAS

Distribuído por **HYDRONORTH S/A** - CNPJ 01.618.551/0002-67

Rodovia Mello Peixoto, 656 - CEP 86185-700 - Cambé/PR - Brasil

Fabricado por **HYDRONORTH S/A** CNPJ 01.618.551/0006-90

Registro CRQ 02003 - 9ª Região/PR - Registro no INPI nº 813.538.327

Química Responsável: Mayra Weddija Vieira Souza - CRQ: 09204224

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

